

Presentación	Dos componentes.-
Aspecto	Componente A: Resina de color transparente cristal Componente B: Líquido de color transparente cristal
Relación de mezcla	2 (de resina) : 1 (de endurecedor) en volumen.- 100 (de resina) : 60 (de endurecedor) en peso.-
Propiedades	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema de colada de muy baja viscosidad y exenta de solventes. • Ideal para trabajos de bijouterie y hobbies por ser un "vidrio líquido". • Posee una excelente adherencia a casi todos los materiales. • Seca al aire u horno con mínima contracción.
Datos de la resina	
Densidad	1.13 g/cm ³
Viscosidad	2000 - 5000 mpas
Datos del endurecedor	
Densidad	0.993 g/cm ³
Viscosidad	400 mpas
Datos de la mezcla	
Tiempo de empleo	a 20° ~ 25°C para 100 Grs. de mezcla = 20 min.
Tiempo mínimo de endurecimiento	a 20° ~ 25°C = 24 a 36 Hs.
Aplicación:	<p><u>Secado al aire:</u> mezclar los componentes en la proporción indicada y agitar suavemente en forma de "8" evitando así la formación de burbujas, vertiendo luego la mezcla sobre el molde. Tiempo de fraguado a 20-25 °C.= 24 Hs.</p> <p><u>Acelerado con calor:</u> si se necesita acelerar el proceso de fraguado de este material, lo puede someter a una temperatura no mayor de 50 ~ 60 °C, tener en cuenta que al utilizar éste método se disminuye la viscosidad de la mezcla y el secado final será de 8 ~ 10 horas.</p>
Almacenamiento:	En envases cerrados y protegidos de la humedad y almacenados a temperatura ambiente su estabilidad es de 1 año como mínimo.-
Nota:	<p>Las resinas epoxi son productos químicos por lo tanto es conveniente tomar las siguientes precauciones: No mezclar ni aplicar en ambientes cerrados. Usar guantes protectores.</p> <p>En caso de salpicaduras en los ojos lavar con abundante agua corriente por lo menos durante 15 min. y consultar a un médico.No ingerir alimentos ni bebidas en el área de aplicación. No fumar en dichas áreas. Utilizar sólo agua y jabón para el lavado de las manos y NO solventes.</p> <p>Los utensilios se limpian con thinner o acetona.-</p>

Carmas Composites s.a. garantiza la buena calidad de sus productos y no se responsabiliza por los daños ocasionados por el mal uso de los mismos, reservándose el derecho de modificar o alterar ésta información sin previo aviso.-

Asistencia Técnica: 4911-4404 o e-mail: carmas@movi.com.ar

7/00